

## Cinghie trapezie

## **PU80A** arancione liscio



circa 84° Shore A	
Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore				Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBJ6YOG	6x4 (Y)	0,19	2,3	30	100	40	1,6	6,2	13,7
FBJ8MOG	8x5 (M)	0,32	4,0	30	100	45	1,8	10,3	22,6
FBJ10ZOG	10x6 (Z)	0,48	6,0	30	100	55	2,2	15,4	33,9
FBJ13AOG	13x8 (A)	0,82	10,0	30	100	85	3,3	26,3	57,9
FBJ17BOG	17x11 (B)	1,46	18,0	30	100	110	4,3	46,9	103,1
FBJ22COG	22x14 (C)	2,40	29,0	30	100	150	5,9	77,0	169,5
FBJ32DOG	32x20 (D)	5,00	62,0	30	100	220	8,7	160,5	353,1

## **Proprietà**

Conforme alla FDA/CE



FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per i

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Vegano** Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025