

Cinghie trapezie

PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere



circa 84° Shore	Α
-----------------	---

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore				Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBJ8MOGA	8x5 (M)	0,32	4	30	100	50	2	10,3	22,6	21,6	47,5
FBJ10ZOGA	10x6 (Z)	0,48	6.0	30	100	60	2,4	15,4	33,9	32,4	71,3
FBJ13AOGA	13x8 (A)	0,82	10	30	100	85	3,3	25,9	57	54,5	119,8
FBJ13AOGA001	13x8 (A)	0,82	10	50	164	85	3,3	25,9	57	54,5	119,8
FBJ17BOGA	17x11 (B)	1,46	18	30	100	110	4,3	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ17B0GC	17x11 (B)	1,46	18	100	328	110	4,3	46,9	103,1	98,6	216,8
FBJ22COGA	22x14 (C)	2,4	29	30	100	150	5,9	77	169,5	150	330
FBJ32DOGA	32x20 (D)	5	62	30	100	220	8,7	154	338,8	n/a	n/a

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il





Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025