


Cinghie trapezie

PU85A blu zaffiro liscio

circa 88° Shore A (± 3)

Pretensione 4...8% raccomandata

Coefficients of friction 0,6 circa μ steelCoefficients of friction 0,35 circa μ PECoefficients of friction 0,3 circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Abmessungen	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
			mm	kg/100m	m	ft		Giunto N	Giunto kg
FBKK06MLGAAA	6x4 (Y)	2,3	100	328	45	1,8	34		6,7 14,8
FBKK08MLGAAA	8x5 (M)	4	100	328	50	2	58		11,5 25,4
FBKK10ZLGAAA	10x6 (Z)	6	50	164	65	2,6	88		17,6 38,7
FBKK13ALGAAA	13x8 (A)	10	50	164	95	3,8	151		30,2 66,5
FBKK17BLGAAA	17x11 (B)	18	50	164	120	4,7	268		53,7 118,3
FBKK22CLGAAA	22x14 (C)	29	50	164	165	6,5	448		89,5 197,3

Proprietà



Resistente all'idrolisi

Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi

I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026