

Cinghie trapezie

TPE40D beige liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBKR08MBG	8x5 (M)	0,32	4	100	328	60	2,4	19,3	42,4
FBKR10ZBG	10x6 (Z)	0,48	6	50	164	80	3,2	28,9	63,6
FBKR13ABG	13x8 (A)	0,82	10	50	164	105	4,2	49,4	108,6
FBKR17BBG	17x11 (B)	1,46	18	50	164	140	5,5	87,7	193
FBKR22CBG	22x14 (C)	2,4	29	50	164	200	7,9	144,5	317,9

CIR	\sim	71 ())	1 /	954
CII	L.a	401	<i></i>	3JF

- · ·	2 40/
Pretensione raccomandata	24%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il

Conformità FDA/CE per i contatto diretto con gli alimenti



Flessibile alle basse temperature

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025