



**Qualità:** TPE55D  
**Articolo n.:** FBKH55D10P  
**Colore:** beige



#### INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO

|                                                |                           |                             |                    |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Categoria del profilo                          | Cinghie trapezie          | k1% rilassato (giunto)      | 114,6 N   25,8 lbf |
| Costruzione del profilo                        | con elemento di tensione  | k1% statico (giunto)        | 143,3 N   32,2 lbf |
| Elemento di tensione                           | Poliestere (2 mm)         | k1% rilassato (sovrapposto) | 116,9 N   26,3 lbf |
| Tipo di elaborazione                           | n/a                       | k1% statico (sovrapposto)   | 146,1 N   32,8 lbf |
| Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento | 110 mm                    | Dimensioni del contenitore  | 50 m               |
| Max. Vorspannung                               | 2% (Stoß)   3% (Überlapp) | Resistenza chimica          | su richiesta       |
| Peso                                           | 6 kg/100m                 |                             |                    |
| Gamma di temperatura                           | -20°...+60°C              |                             |                    |

| SPECIFICHE TECNICHE                          | PROFILO                              | RIVESTIMENTO |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Tipo di materiale                            | Poliestere                           | n/a          |
| Durezza approssimativa del materiale (Shore) | 55D / 100A                           | n/a          |
| Colore                                       | beige                                | n/a          |
| Abmessungen                                  | 10x6 mm (Z)                          | n/a          |
| Superficie                                   | liscio                               | n/a          |
| Coefficienti di attrito circa µ              | Acciaio: 0,35   PE: 0,2   HDPE: 0,15 | n/a          |
| Proprietà                                    | FDA (Food and Drug Administration)   | n/a          |
| n/a                                          | con elemento di tensione             | n/a          |
| n/a                                          | n/a                                  | n/a          |
| n/a                                          | n/a                                  | n/a          |
| n/a                                          | n/a                                  | n/a          |
| n/a                                          | n/a                                  | n/a          |
| n/a                                          | n/a                                  | n/a          |

#### CONFORMITÀ

REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)

CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)

CE 10/2011 (nelle versioni attuali)

FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 09/2026