



**Qualità:** PU85A  
**Articolo n.:** FBZSP85A22ON  
**Colore:** blu



| INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO              |                              |                             |                      |
|--|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Categoria del profilo                          | Cinghia trapezoidale a punta | k1% rilassato (giunto)      | 143,4 N   818,3 lbf  |
| Costruzione del profilo                        | con elemento di tensione     | k1% statico (giunto)        | 179,3 N   1022,9 lbf |
| Tipo di elemento di tensione                   | Fibra di vetro, saldabile    | k1% rilassato (sovrapposto) | n/a   n/a            |
| Tipo di elaborazione                           | n/a                          | k1% statico (sovrapposto)   | n/a   n/a            |
| Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento | 280 mm                       | Dimensioni del contenitore  | 30 m                 |
| Max. Vorspannung                               | n/a (Stoß)   n/a (Überlapp)  | Resistenza chimica          | su richiesta         |
| Peso   | 39,1 kg/100m                 |                             |                      |
| Gamma di temperatura                           | -20°...+60°C                 |                             |                      |

| SPECIFICHE TECNICHE                          | PROFILO                             | RIVESTIMENTO |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di materiale                            | Poliuretano                         | n/a          |
| Durezza approssimativa del materiale (Shore) | 88° Shore A (±3)                    | n/a          |
| Colore                                       | blu                                 | n/a          |
| Abmessungen                                  | 22x25 mm                            | n/a          |
| Superficie                                   | liscio                              | n/a          |
| Coefficienti di attrito circa μ              | Acciaio: 0,6   PE: 0,35   HDPE: 0,3 | n/a          |
| Proprietà                                    | con elemento di tensione            | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |
| n/a  | n/a                                 | n/a          |

#### CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026