

Cintura rotonda

PU70A blu oltremare liscio



circa	760	Shore	Λ

Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0.75
Coefficienti di attrito circa µ PE	0.45
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0.40
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBRH030LG	3	1/8	0,071	0,9	200	656	15	0,6	1,4	3,1
FBRH040LG	4	5/32	0,126	1,6	200	656	25	1,0	2,5	5,5
FBRH048LG	4,8	3/16	0,181	2,2	200	656	30	1,2	3,5	7,7
FBRH050LG	5	1/5	0,197	2,2	100	328	35	1,4	3,6	7,9
FBRH060LG	6	7/32	0,283	3,4	100	328	45	1,8	5,6	12,3
FBRH080LG	8	5/16	0,500	6,0	100	328	55	2,2	9,9	21,8

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per i

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025