

Cintura rotonda

PU75A rosso liscio



circa 80° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0.7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0.4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0.35

Articolo n.	Diametro Ø		Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massi- mo trasporta- bile		
		t.	l/2.00		_			Giunto		Giunto	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs	
FBRP75A020	2	5/64	0,5	200	656	10	0,4	4	0,9	1,9	
FBRP75A030	3	1/8	0,9	200	656	20	0,8	10	1,9	4,2	
FBRP75A040	4	5/32	1.6	200	656	30	1,2	17	3,4	7,5	
FBRP75A048	4,8	3/16	2,2	200	656	35	1,4	25	4,9	10,8	
FBRP75A050	5	1/5	2.4	100	328	40	1,6	27	5,3	11,8	
FBRP75A060	6	7/32	3,4	100	328	50	2	38	7,7	17,0	
FBRP75A063	6,3	1/4	3,8	100	328	55	2,2	42	8,5	18,7	
FBRP75A070	7	9/32	4,7	100	328	60	2,4	52	10,5	23,1	
FBRP75A080	8	5/16	6	100	328	65	2,6	68	13,7	30,1	
FBRP75A095	9,5	3/8	8,5	100	328	75	3	96	19,3	42,5	
FBRP75A100	10	7/16	9,4	50	164	80	3,2	107	21,4	47,1	
FBRP75A120	12	15/32	13,5	50	164	90	3,5	154	30,8	67,8	
FBRP75A125	12,5	1/2	14,8	50	164	100	3,9	167	33,4	73,6	
FBRP75A150	15	19/32	21,5	50	164	120	4,7	240	48,1	105,9	
FBRP75A180	18	3/4	31	50	164	150	5,9	346	69,2	152,6	
FBRP75A200	20	25/32	40	50	164	170	6,7	427	85,5	188,3	

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025