

Cintura rotonda

PU80A arancione liscio

circa 84° Shore A (± 3)

Pretensione 4...8% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,65 circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,35 circa μ PECoeffienti di attrito 0,3 circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato \varnothing		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		Giunto N	Giunto kg
FBRP84A020	2	5/64	0,5	30	100	15	0,6	5		1,1 2,3
FBRP84A032	3,2	1/8	0,9	30	100	25	1	14		2,7 6,0
FBRP84A040	4	5/32	1,6	30	100	30	1,2	21		4,2 9,3
FBRP84A048	4,8	3/16	2,2	30	100	40	1,6	30		6,1 13,4
FBRP84A050	5	1/5	2,4	30	100	45	1,8	33		6,6 14,5
FBRP84A060	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47		9,5 20,9
FBRP84A063	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52		10,5 23,1
FBRP84A070	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65		12,9 28,5
FBRP84A079	7,9	5/16	6	30	100	75	3	82		16,5 36,3
FBRP84A095	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,5	119		23,8 52,5
FBRP84A100	10	7/16	9,4	30	100	95	3,7	132		26,4 58,1
FBRP84A120	12	15/32	13,5	30	100	110	4,3	190		38,0 83,7
FBRP84A127	12,7	1/2	14,8	30	100	115	4,5	213		42,5 93,8
FBRP84A143	14,3	9/16	21	30	100	130	5,1	270		53,9 118,9
FBRP84A159	15,9	5/8	22,5	30	100	150	5,9	333		66,7 147,0
FBRP84A190	19	3/4	34	30	100	170	6,7	476		95,2 209,9

Proprietà


FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026