

Cintura rotonda
PU80A arancione liscio



circa 84° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,65

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRP84A020	2	5/64	0,5	30	100	15	0,6	5	1,1	2,3
FBRP84A032	3,2	1/8	0,9	30	100	25	1	14	2,7	6,0
FBRP84A040	4	5/32	1,6	30	100	30	1,2	21	4,2	9,3
FBRP84A048	4,8	3/16	2,2	30	100	40	1,6	30	6,1	13,4
FBRP84A050	5	1/5	2,4	30	100	45	1,8	33	6,6	14,5
FBRP84A060	6	7/32	3,4	30	100	55	2,2	47	9,5	20,9
FBRP84A063	6,3	1/4	3,8	30	100	60	2,4	52	10,5	23,1
FBRP84A070	7	9/32	4,7	30	100	65	2,6	65	12,9	28,5
FBRP84A079	7,9	5/16	6	30	100	75	3	82	16,5	36,3
FBRP84A095	9,5	3/8	8,5	30	100	90	3,5	119	23,8	52,5
FBRP84A100	10	7/16	9,4	30	100	95	3,7	132	26,4	58,1
FBRP84A120	12	15/32	13,5	30	100	110	4,3	190	38,0	83,7
FBRP84A127	12,7	1/2	14,8	30	100	115	4,5	213	42,5	93,8
FBRP84A143	14,3	9/16	21	30	100	130	5,1	270	53,9	118,9
FBRP84A159	15,9	5/8	22,5	30	100	150	5,9	333	66,7	147,0
FBRP84A190	19	3/4	34	30	100	170	6,7	476	95,2	209,9

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026