Cintura rotonda

PU80A arancione liscio, Elemento di tensione Poliestere

circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata	0.5...2%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Sezione del materiale	Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch	cm^2	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRJ060OGA	6	7/32	0.283	3,4	30	100	55	2,2	9	19,8	18,9	41,6
FBRJ063OGA	6,3	1/4	0.310	3,8	30	100	60	2,4	10,1	22,1	21,2	46,5
FBRJ070OGA	7	9/32	0.385	4,7	30	100	65	2,6	12,4	27,3	25,4	55,9
FBRJ080OGA	8	5/16	0.500	6	30	100	80	3,2	16,1	35,3	33,8	74,3
FBRJ095OGA	9,5	3/8	0.710	8,5	30	100	90	3,6	22,7	49,9	47,7	104,9
FBRJ100OGA	10	7/16	0.785	9,4	30	100	100	4	25,3	55,6	53,1	116,8
FBRJ120OGA	12	15/32	1.130	13,5	30	100	110	4,4	36,4	80	76,5	168,3
FBRJ125OGA	12,5	1/2	1.230	14,8	30	100	115	4,6	39,4	86,6	82,8	182,2
FBRJ143OGA	14,3	9/16	1.605	21	30	100	130	5,2	49,4	108,8	104	228,7
FBRJ190OGA	19	3/4	2.83	34	30	100	170	6,8	91	200,1	191,3	420,8
FBRJ200OGA	20	25/32	3.14	40	30	100	190	7,6	100,6	221,3	211,5	465,3

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025