


Cintura rotonda

PU80A Trasparente lisciocirca 84° Shore A (± 3)

Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa μ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa μ HDPE	0,3

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massi-mo trasporta-bile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		Giunto N	Giunto kg
FBRP80A020TR	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	5		1,1 2,3
FBRP80A030TR	3	1/8	0,9	200	656	25	1	12		2,4 5,2
FBRP80A040TR	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	21		4,2 9,3
FBRP80A048TR	4,8	3/16	2,2	200	656	40	1,6	30		6,1 13,4
FBRP80A050TR	5	1/5	2,4	100	328	45	1,8	33		6,6 14,5
FBRP80A060TR	6	7/32	3,4	100	328	55	2,2	47		9,5 20,9
FBRP80A063TR	6,3	1/4	3,8	100	328	60	2,4	52		10,5 23,1
FBRP80A070TR	7	9/32	4,7	100	328	65	2,6	65		12,9 28,5
FBRP80A080TR	8	5/16	6	100	328	75	3	84		16,9 37,2
FBRP80A095TR	9,5	3/8	8,5	100	328	90	3,5	119		23,8 52,5
FBRP80A100TR	10	7/16	9,4	50	164	95	3,7	132		26,4 58,1
FBRP80A120TR	12	15/32	13,5	50	164	110	4,3	190		38,0 83,7
FBRP80A125TR	12,5	1/2	14,8	50	164	115	4,5	206		41,2 90,8
FBRP80A150TR	15	19/32	21,5	50	164	140	5,5	297		59,3 130,8
FBRP80A180TR	18	3/4	31	50	164	170	6,7	427		85,5 188,3
FBRP80A200TR	20	25/32	40	50	164	180	7,1	528		105,5 232,5

Proprietà
FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026