

Cintura rotonda
PU85A verde irruvidito



circa 88° Shore A (±3)

Pretensione raccomandata 4...8%

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,45

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,3

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,25

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura Giunto N	TRASPORTI Peso massimo trasportabile Giunto kg lbs	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRP85A020R	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRP85A030R	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRP85A040R	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRP85A048R	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRP85A050R	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRP85A060R	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRP85A063R	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRP85A070R	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRP85A080R	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRP85A095R	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRP85A100R	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRP85A120R	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRP85A125R	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRP85A15R	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8
FBRP85A18R	18	3/4	31	50	164	180	7,2	509	101,8	224,3
FBRP85A20R	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	125,7	277,0

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026