

Cintura rotonda

**PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide**circa 88° Shore A ( $\pm 3$ )

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coeffienti di attrito circa  $\mu$  acciaio 0,6Coeffienti di attrito circa  $\mu$  PE 0,35Coeffienti di attrito circa  $\mu$  HDPE 0,3**Proprietà****con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 01/2026