

Cintura rotonda

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



circa	QQ°	Shore	۸

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,6
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3

Articolo n.	ticolo n. Diametro		Sezione del mate- riale	Peso approssimativo Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)		
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A050A	5	1/5	0.197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7		
FBZRP85A060A	6	7/32	0.283	3,4	100	328	60	2,3	10,4	22,9	23	50,5
FBZRP85A063A	6,3	1/4	0.310	3,8	100	328	65	2,5	11,4	25,1	25,2	55,4
FBZRP85A070A	7	9/32	0.385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31	31,1	68,3
FBZRP85A080A	8	5/16	0.500	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4	40,5	89,1
FBZRP85A095A	9,5	3/8	0.710	8,5	100	328	95	3,7	25,9	57	57,2	125,7
FBZRP85A100A	10	7/16	0.785	9,4	50	164	100	3,9	28,6	62,8	63	138,6
FBZRP85A120A	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,7	40,8	89,8	90	198
FBZRP85A125A	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	4,9	44,9	98,7	99	217,8
FBZRP85A143A	14,3	9/16	1.616	19,3	50	164	145	5,7	59	129,7	130,1	286,1
FBZRP85A150A	15	19/32	1.77	21,5	50	164	150	5,9	64,9	142,7	143,1	314,8
FBZRP85A180A	18	3/4	2.54	31	50	164	190	7,5	92,8	204,2	204,8	450,5
FBZRP85A200A	20	25/32	3.14	40	50	164	200	7,9	115,3	253,6	254,3	559,4

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025