

Cintura rotonda

PU85A verde liscio, Elemento di tensione Aramide



circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coefficienti di attrito circa μ acciaio 0,6

Coefficienti di attrito circa μ PE 0,35

Coefficienti di attrito circa μ HDPE 0,3

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione	
										kg	lbs	kg	lbs
FBZRP85A050A	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39		7,9	17,3		
FBZRP85A060A	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBZRP85A063A	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBZRP85A070A	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	180	15,4	33,9	36,0	79,4
FBZRP85A080A	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBZRP85A095A	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBZRP85A100A	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134,0
FBZRP85A120A	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBZRP85A125A	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBZRP85A143A	14,3	9/16	19,3	50	164	145	5,7	349	625	69,8	153,9	125,1	275,6
FBZRP85A150A	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276,0
FBZRP85A180A	18	3/4	31	50	164	190	7,5	509	655	101,8	224,3	131,0	288,8
FBZRP85A200A	20	25/32	40	50	164	200	7,9	628	678	125,7	277,0	135,5	298,7

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026