



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBRK030SGA
Colore: nero



| INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| Categoria del profilo | Cintura rotonda | k1% rilassato (giunto) | 2,1 N 0,5 lbf |
| Costruzione del profilo | senza elemento di tensione | k1% statico (giunto) | 2,7 N 0,6 lbf |
| Elemento di tensione | n/a | Peso | 0,9 kg/100m |
| Tipo di elaborazione | n/a | Gamma di temperatura | -20°...+60°C |
| Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento | 30 mm | Dimensioni del contenitore | 200 m |
| Pretensione raccomandata | 3...6% | Resistenza chimica | su richiesta |

| SPECIFICHE TECNICHE | PROFILO | RIVESTIMENTO |
|--|---|--------------|
| Tipo di materiale | Poliuretano | n/a |
| Durezza approssimativa del materiale (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Colore | nero | n/a |
| Diametro Ø | 3 mm (1/8 inch) | n/a |
| Superficie | liscio | n/a |
| Coefficienti di attrito circa μ | Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Proprietà | Antistatico-conduttivo (Rg = <10E06Ω (1MΩ)) | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÀ
Resistenza superficiale a terra secondo IEC61340-2-3 / EN61340-5-1

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026