Cintura rotonda

PU85A blu oltremare irruvidito



circa 88° Shore A (±3)	
Pretensione raccomandata	4...8%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
								Giunto	Giunto	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRK020LRB	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,3	2,8
FBRK030LRB	3	1/8	0,9	200	656	25	1	14	2,8	6,2
FBRK040LRB	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	25	5,0	11,1
FBRK048LRB	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	36	7,2	16,0
FBRK050LRB	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	7,9	17,3
FBRK060LRB	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	57	11,3	24,9
FBRK063LRB	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	62	12,5	27,5
FBRK070LRB	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	77	15,4	33,9
FBRK080LRB	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	20,1	44,3
FBRK095LRB	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	142	28,4	62,5
FBRK100LRB	10	7/16	9,4	50	164	100	4	157	31,4	69,2
FBRK120LRB	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	226	45,2	99,7
FBRK125LRB	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	245	49,1	108,2
FBRK150LRB	15	19/32	21,5	50	164	150	6	353	70,7	155,8

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026