

Cintura rotonda

PU85A blu oltremare irruvidito, Elemento di tensione Aramide



circa	QQ°	Shore	۸

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro Ø		Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	0,197	2,4	100	328	50	2	7,1	15,7		
FBRK060LRC	6	7/32	0,283	3,4	100	328	60	2,3	10,4	22,9	23	50,5
FBRK063LRC	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	65	2,5	11,4	25,1	25,2	55,4
FBRK070LRC	7	9/32	0,385	4,7	100	328	70	2,8	14,1	31	31,1	68,3
FBRK080LRC	8	5/16	0,5	6	100	328	80	3,2	18,4	40,4	40,5	89,1
FBRK095LRC	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	95	3,7	25,9	57	57,2	125,7
FBRK100LRC	10	7/16	0,785	9,4	50	164	100	3,9	28,6	62,8	63	138,6
FBRK120LRC	12	15/32	1.130	13,5	50	164	120	4,7	40,8	89,8	90	198
FBRK125LRC	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	125	4,9	44,9	98,7	99	217,8
FBRK150LRC	15	19/32	1,77	21,5	50	164	150	5,9	64,9	142,7	143,1	314,8

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli

alimenti



VEĞAN

Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025