Cintura rotonda

PU85A blu oltremare irruvidito, Elemento di tensione Aramide



circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico	
Giunto	1,5 %
Sovrapposizione	1,5 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
								Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026