

Cintura rotonda

## PU85A blu oltremare irruvidito, Elemento di tensione Aramide



circa 88° Shore A (±3)

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coefficienti di attrito 0,45  
circa  $\mu$  acciaio

Coefficienti di attrito 0,3  
circa  $\mu$  PE

Coefficienti di attrito 0,25  
circa  $\mu$  HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro $\varnothing$		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto		Sovrapposizione	
										kg	lbs	kg	lbs
FBRK050LRC	5	1/5	2,4	100	328	50	2	39	173	7,9	17,3	34,6	76,2
FBRK060LRC	6	7/32	3,4	100	328	60	2,3	57	176	11,3	24,9	35,2	77,7
FBRK063LRC	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,5	62	177	12,5	27,5	35,5	78,1
FBRK080LRC	8	5/16	6	100	328	80	3,2	101	293	20,1	44,3	58,7	129,3
FBRK095LRC	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,7	142	301	28,4	62,5	60,2	132,7
FBRK100LRC	10	7/16	9,4	50	164	100	3,9	157	304	31,4	69,2	60,8	134
FBRK120LRC	12	15/32	13,5	50	164	120	4,7	226	317	45,2	99,7	63,4	139,7
FBRK125LRC	12,5	1/2	14,8	50	164	125	4,9	245	321	49,1	108,2	64,1	141,3
FBRK150LRC	15	19/32	21,5	50	164	150	5,9	353	626	70,7	155,8	125,2	276

### Proprietà



**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale



**con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026