

Cintura rotonda

**PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere**circa 92° Shore A ( $\pm 3$ )

Max. Precarico

Giunto 2 %

Sovrapposizione 3 %

Coefficienti di attrito 0,5  
circa  $\mu$  acciaioCoefficienti di attrito 0,3  
circa  $\mu$  PECoefficienti di attrito 0,25  
circa  $\mu$  HDPE

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo kg/100m	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato ø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
	mm	inch		m	ft	mm	inch	Giunto N	Sovrapposizione N	Giunto kg	Ibs	Sovrapposizione kg	Ibs
FBZRP90A060P	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	65	172	13,0	28,7	34,3	75,6
FBZRP90A063P	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	176	14,3	31,6	35,1	77,4
FBZRP90A070P	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89	232	17,7	39,0	46,4	102,2
FBZRP90A080P	8	5/16	6	100	328	90	3,6	116	248	23,1	51,0	49,6	109,4
FBZRP90A095P	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	163	277	32,6	71,9	55,3	121,9
FBZRP90A100P	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	181	287	36,1	79,6	57,4	126,6
FBZRP90A120P	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	260	692	52,0	114,7	138,4	305,0
FBZRP90A125P	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	282	705	56,5	124,4	141,1	310,9
FBZRP90A150P	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	406	1028	81,3	179,2	205,7	453,3
FBZRP90A180P	18	3/4	31	50	164	200	7,9	585	1136	117,1	258,0	227,1	500,6
FBZRP90A200P	20	25/32	40	50	164	220	8,7	723	1218	144,5	318,5	243,6	536,9

**Proprietà****con elemento di tensione**

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026