

Cintura rotonda

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



circa 92° Snore A	
Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25

Articolo n.	Diametro ø		Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP90A060P	6	7/32	0,283	3,4	100	328	70	2,8	13,4	29,6	22,5	49,5
FBZRP90A063P	6,3	1/4	0,31	3,8	100	328	75	3	14,8	32,5	26,3	57,8
FBZRP90A070P	7	9/32	0,385	4,7	100	328	85	3,3	18,4	40,6	37,5	82,5
FBZRP90A080P	8	5/16	0,5	6	100	328	90	3,6	24	52,8	48,8	107,3
FBZRP90A095P	9,5	3/8	0,71	8,5	100	328	105	4,2	33,6	73,9	56,3	123,8
FBZRP90A100P	10	7/16	0,785	9,4	50	164	110	4,4	37,6	82,8	60	132
FBZRP90A120P	12	15/32	1.130	13,5	50	164	130	5,1	53,8	118,3	101,3	222,8
FBZRP90A125P	12,5	1/2	1.230	14,8	50	164	135	5,3	58,6	128,8	108,8	239,3
FBZRP90A150P	15	19/32	1.770	21,5	50	164	165	6,5	84,5	185,9	172,5	379,5
FBZRP90A180P	18	3/4	2,54	31	50	164	200	7,9	121	266,1	225	495
FBZRP90A200P	20	25/32	3,14	40	50	164	220	8,7				

Proprietà



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025