Cintura rotonda

PU90A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



circa 92° Shore A (±3)

Max. Precarico	
Giunto	2 %
Sovrapposizione	3 %
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,3
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,25

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssi-mativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura		TRASPORTI Peso massimo trasportabile			
								Giunto	Sovrapposizione	Giunto		Sovrapposizione	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBZRP90A060P	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	65	172	13	28,7	34,3	75,6
FBZRP90A063P	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	176	14,3	31,6	35,1	77,4
FBZRP90A070P	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89	232	17,7	39	46,4	102,2
FBZRP90A080P	8	5/16	6	100	328	90	3,6	116	248	23,1	51	49,6	109,4
FBZRP90A095P	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	163	277	32,6	71,9	55,3	121,9
FBZRP90A100P	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	181	287	36,1	79,6	57,4	126,6
FBZRP90A120P	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	260	692	52	114,7	138,4	305
FBZRP90A125P	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	282	705	56,5	124,4	141,1	310,9
FBZRP90A150P	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	406	1028	81,3	179,2	205,7	453,3
FBZRP90A180P	18	3/4	31	50	164	200	7,9	585	1136	117,1	258	227,1	500,6
FBZRP90A200P	20	25/32	40	50	164	220	8,7	723	1218	144,5	318,5	243,6	536,9

Proprietà

con elemento di tensione
per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026