

Cintura rotonda

PU95A rosso liscio, Elemento di tensione Aramide



Articolo n.	Diametro ø		Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	inch	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBRN095RM	9,5	3/8	0,71	8,5	152	500	175	6,9	35,5	78,1	210	462
FBRN100RM	10	7/16	0,785	9,4	152	500	185	7,3	39,3	86,5	210	462
FBRN120RM	12	15/32	1,13	13,5	152	500	220	8,7	56,6	124,5	210	462
FBRN125RM	12,5	1/2	1,23	14,8	152	500	230	9,1	61,6	136	210	462

circa 95° Shore A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,45
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug
Administration)
Conformità EDA/CE per i

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025