

Cintura rotonda

PU95A rosso liscio, Elemento di tensione Aramide



| Articolo n. | Diametro \varnothing | | Peso approssimativo kg/100m | Dimensioni del contenitore | | Diametro min. d'avvolgimento consigliato | | GUIDA Fmax/cintura | | TRASPORTI Peso massimo trasportabile | | | |
|-------------|------------------------|------|--------------------------------|----------------------------|-----|--|------|-----------------------|----------------------|---|-------|-----------------|-------|
| | mm | inch | | m | ft | mm | inch | Giunto N | Sovrapposizione N | Giunto | | Sovrapposizione | |
| | | | | | | | | | | kg | lbs | kg | lbs |
| FBRN095RM | 9,5 | 3/8 | 8,5 | 152 | 500 | 175 | 6,9 | 177 | 328 | 35,4 | 78,1 | 65,5 | 144,4 |
| FBRN125RM | 12,5 | 1/2 | 14,8 | 152 | 500 | 230 | 9,1 | 307 | 652 | 61,4 | 135,2 | 130,4 | 287,3 |

circa 95° Shore A (± 3)

Max. Precarico

Giunto 1,5 %

Sovrapposizione 1,5 %

Coefficienti di attrito 0,45
circa μ acciaio

Coefficienti di attrito 0,25
circa μ PE

Coefficienti di attrito 0,2
circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano

Utilizzo di materie prime di origine non animale



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 05/2026