



**Qualità:** PU95A  
**Articolo n.:** FBRN125RM  
**Colore:** rosso



INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO			
Categoria del profilo	Cintura rotonda	k1% rilassato (giunto)	204,5 N   1166,8 lbf
Costruzione del profilo	con elemento di tensione	k1% statico (giunto)	255,7 N   1458,6 lbf
Tipo di elemento di tensione	Aramide	k1% rilassato (sovrapposto)	434,6 N   2479,2 lbf
Tipo di elaborazione	n/a	k1% statico (sovrapposto)	543,2 N   3099,0 lbf
Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento	230 mm	Dimensioni del contenitore	152 m
Max. Vorspannung	1,5% (Stoß)   n/a (Überlapp)	Resistenza chimica	su richiesta
Peso	14,8 kg/100m		
Gamma di temperatura	-20°...+60°C		

SPECIFICHE TECNICHE	PROFILO	RIVESTIMENTO
Tipo di materiale	Poliuretano	n/a
Durezza approssimativa del materiale (Shore)	95° Shore A (±3)	n/a
Colore	rosso	n/a
Diametro Ø	12,5 mm (1/2 inch)	n/a
Superficie	liscio	n/a
Coefficienti di attrito circa µ	Acciaio: 0,45   PE: 0,25   HDPE: 0,2	n/a
Proprietà	FDA (Food and Drug Administration)	n/a
n/a	Vegano	n/a
n/a	con elemento di tensione	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

CONFORMITÀ
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)
CE 10/2011 (nelle versioni attuali)
FDA (Food and Drug Administration)

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026