Cintura rotonda

TPE40D beige liscio



circa 40D / 95A	
Pretensione raccomandata	2...4%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,5
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,25
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,2
Conforme alla FDA/CE	

Articolo n.	Diametro ø		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
								Giunto	Giunto	
	mm	inch	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBRKO40D030	3	1/8	0,9	200	656	30	1,2	16	3,3	7,2
FBRKO40D040	4	5/32	1,6	200	656	40	1,6	29	5,8	12,9
FBRKO40D048	4,8	3/16	2,2	200	656	50	2	42	8,4	18,5
FBRKO40D050	5	1/5	2,4	100	328	55	2,2	46	9,1	20,1
FBRKO40D060	6	7/32	3,4	100	328	70	2,8	66	13,1	28,9
FBRKO40D063	6,3	1/4	3,8	100	328	75	3	72	14,5	31,9
FBRKO40D070	7	9/32	4,7	100	328	85	3,3	89	17,9	39,4
FBRKO40D080	8	5/16	6	100	328	90	3,6	117	23,3	51,4
FBRKO40D095	9,5	3/8	8,5	100	328	105	4,2	164	32,9	72,5
FBRKO40D100	10	7/16	9,4	50	164	110	4,4	182	36,4	80,3
FBRKO40D120	12	15/32	13,5	50	164	130	5,1	262	52,5	115,7
FBRKO40D125	12,5	1/2	14,8	50	164	135	5,3	285	56,9	125,5
FBRKO40D150	15	19/32	21,5	50	164	165	6,5	410	82,0	180,7

Proprietà

FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Vegano
Utilizzo di materie prime di origine non animale

Flessibile alle basse temperature
Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2026