

Cintura rotonda

TPE55D beige liscio

circa 55D / 100A

Pretensione 2...4% raccomandata

Coeffienti di attrito 0,35 circa μ acciaioCoeffienti di attrito 0,2 circa μ PECoeffienti di attrito 0,15 circa μ HDPE

Conforme alla FDA/CE

Articolo n.	Diametro \varnothing		Peso approssimativo	Dimensioni del contenitore		Diametro min. d'avvolgimento consigliato \varnothing		GUIDA Fmax/cintura	TRASPORTI Peso massimo trasportabile	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRH55D030B	3	1/8	0,9	200	656	40	1,6	34	6,8	15,0
FBRH55D040B	4	5/32	1,6	200	656	50	2	60	12,1	26,6
FBRH55D048B	4,8	3/16	2,2	200	656	60	2,4	87	17,4	38,3
FBRH55D050B	5	1/5	2,4	100	328	65	2,6	94	18,8	41,5
FBRH55D060B	6	7/32	3,4	100	328	80	3,2	136	27,1	59,8
FBRH55D063B	6,3	1/4	3,8	100	328	85	3,3	150	29,9	66,0
FBRH55D080B	8	5/16	6	100	328	110	4,3	241	48,3	106,4
FBRH55D095B	9,5	3/8	8,5	100	328	135	5,3	340	68,0	150,0
FBRH55D100B	10	7/16	9,4	50	164	145	5,7	377	75,4	166,2
FBRH55D120B	12	15/32	13,5	50	164	170	6,7	543	108,6	239,3
FBRH55D125B	12,5	1/2	14,8	50	164	180	7,1	589	117,8	259,7
FBRH55D150B	15	19/32	21,5	50	164	210	8,3	848	169,6	373,9
FBRH55D180B	18	3/4	31	50	164	250	9,8	1221	244,3	538,4

Proprietà**FDA (Food and Drug Administration)**

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

**Vegano**

Utilizzo di materie prime di origine non animale

**Flessibile alle basse temperature**

Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 02/2026