

## Guide trapezie

## **PU75A Trasparente liscio**



Articolo n.	Dimensione del profilo	Dimensioni del con- tenitore		Diametro min. d'avvolgimen- to consigliatoø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBFI10X2TG		200	656	15	0,59

	ca. 80° Shore A
Coefficienti di attrit circa µ acciaio	o 0,7
Coefficienti di attrit circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrit circa µ HDPE	0,35

## **Proprietà**



Resistente all'idrolisi Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i

microrganismi.



FDA (Food and Drug Administration) Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025