


Lato trasporto: Semisfere positive (nub top)





Qualità: **PU65A**

Articolo n.: FBFG750X2LB

INFORMAZIONI GENERALI SU	IONI GENERALI SUI NASTRI TRASPORTATORI				
Tipo di materiale	Poliuretano	Costruzione del nastro	monolitico		
Spessore totale del nastro	2 mm	Peso	2,4 kg/m²		
diametro minimo d'avvolgimento	15 mm Temperatura	-30°C+40°C			
Pretensione raccomandata	15%	Larghezza massima di produzione	750 mm		
Precensione raccomandata	15%				
Forza di trazione statica all'1%	0,29 N/mm	Larghezza massima utilizzabile	730 mm		
di allungamento		Resistenza chimica	su richiesta		
Forza di trazione all'1% di allungamento rilassato	0,2 N/mm				

SPECIFICHE DEL NASTRO	LATO TRASPORTO	LATO SCORRIMENTO
durezza approssimativa del materiale	72° Shore A (±3)	72° Shore A (±3)
(Shore)	n/a	0,7
Coefficienti di attrito circa μ acciaio	blu oltremare	blu oltremare
Colore	n/a	n/a
Spessore del nastro	Semisfere positive (nub top)	Finemente strutturato (FI)
Superficie	FDA (Food and Drug Administration)	FDA (Food and Drug Administration)
Proprietà	Vegano	Vegano
	Resistente all'idrolisi	Resistente all'idrolisi
	Resistente ai microbi	Resistente ai microbi
	Flessibile alle basse temperature	Flessibile alle basse temperature
	MicroClean	

CONFORMITÀ	RACCORD	
REACH CE 1907/2006 (nelle versioni attuali)	CONSIGLIA	
CE 1935/2004 (nelle versioni attuali)	Connession	
FDA (Food and Drug Administration)	Temperatu	

RACCORDO TERMINALE E PARAMETRI DI SALDATURA CONSIGLIATI					
Connessione a dito		Saldatura di testa (lama riscaldante)			
Temperatura della piastra di riscaldamento	150 °C	Temperatura del saldatore	260°C ±10°C		
Pressione	0,5 bar				
Tempo di riscaldamento	90 sek.				

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 12/2025



PROPRIETÀ DEL MATERIALE

I nastri trasportatori BEHAbelt offrono anche caratteristiche speciali molto utili che li rendono adatti anche alle applicazioni più impegnative.



Conformità FDA/EC per il contatto diretto con gli alimenti.



Nastri trasportatori rilevabili ai metalli e ai raggi X per la massima sicurezza alimentare. Questi prodotti fanno parte della gamma PU SAFE.



Nastri trasportatori resistenti all'idrolisi da utilizzare in ambienti caldi, umidi e bagnati.



Particolarmente protetto dai raggi UV-C.



Utilizzo di materie prime di origine non animale.



Nastri trasportatori azionati per attrito per azionamenti a rulli.



Nastri trasportatori antistatici dissipativi con eccellenti proprietà meccaniche.



I nastri trasportatori resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Finitura superficiale unica che offre ottime proprietà di rilascio e ottima pulibilità grazie alla sua struttura arrotondata.



La produzione a 2 componenti consente di combinare diverse durezze, proprietà e colori dei materiali.



Ritardante di fiamma secondo la norma ISO 340.



Nastri trasportatori azionati per ingranamento positivo.

PROGRAMMA DI CONSEGNA

Soluzioni di prodotto complementari e tecnologie di saldatura e giunzione.



Nastri trasportatori monolitici in PU e TPE



Profili a nastro saldabili in PU e TPE



Tecnologia di



Rivestimenti in PU per saldatura/giunzione per PU cinghie dentate e trapezie



Accessori per nastri trasportatori in PU