

Profili a T

PU60A soft blu liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBTF15X5LG	15x5	0,44	5,3	50	164	25	1	4,5	9,9

circa 65° Shore A

Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,9
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,55
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,5
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)
Conformità FDA/CE per i

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



Vegano Utilizzo di materie prime di origine non animale



-30°C

Flessibile alle basse temperature Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025