


Profili a T

PU75A blu cielo liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBSP75A8X5HI	8x5	0,25	3,1	40	131	30	1,2	6	13,2

circa 80° Shore A

Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,7
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,4
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,35
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



Resistente all'idrolisi Resistente all'idrolisi (HY). Adatto ad ambienti umidi.



Resistente ai microbi I materiali resistenti ai microbi non costituiscono un terreno di coltura per i microrganismi.



Flessibile alle basse temperature Profilo particolarmente flessibile al freddo fino a -30°C



FDA (Food and Drug
Administration)
Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025