

Profili a T

PU80A blu oltremare liscio



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo	Dimensioni del conteni- tore		Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		Fmax/nastro (giunto)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs
FBTJ95X35L	9.5x3.5	0,2	2,4	30	100	30	1,2	5,2	11,4

circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata	48%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 11/2025