



Qualità: PU85A
Articolo n.: FBTK25X5WW01
Colore: bianco

| INFORMAZIONI GENERALI SUL PROFILO | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| Categoria del profilo | n/a | k1% rilassato (giunto) | n/a n/a |
| Costruzione del profilo | senza elemento di tensione | k1% statico (giunto) | n/a n/a |
| Tipo di elemento di tensione | n/a | Peso | 7 kg/100m |
| Tipo di elaborazione | n/a | Gamma di temperatura | -20°...+60°C |
| Sovrapprezzo su diametro minimo d'avvolgimento | 50 mm | Dimensioni del contenitore | 50 m |
| Pretensione raccomandata | 3...6% | Resistenza chimica | su richiesta |

| SPECIFICHE TECNICHE | PROFILO | RIVESTIMENTO |
|--|-------------------------------------|--------------|
| Tipo di materiale | Poliuretano | n/a |
| Durezza approssimativa del materiale (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Colore | bianco | n/a |
| Abmessungen | 25x5 mm | n/a |
| Superficie | rilievo | n/a |
| Coefficienti di attrito circa μ | Acciaio: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Proprietà | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

CONFORMITÀ

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 06/2026