

Profili speciali

PU80A bianco liscio, Elemento di tensione Poliestere



Articolo n.	Abmessungen	Sezione del mate- riale	Peso approssi- mativo		Dimensioni del contenitore Diametro min. d'avvolgimento consigliatoø		gimento	Fmax/nastro (giunto)		Fmax/nastro (sovrapposizione)	
	mm	cm²	kg/100m	m	ft	mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
FBSJ28X29WG	28x29	5,1	61	30	100	350	13,8	163,6	360	n/a	n/a

circa 84° Shore A

Pretensione raccomandata	0.52%
Coefficienti di attrito circa µ acciaio	0,65
Coefficienti di attrito circa µ PE	0,35
Coefficienti di attrito circa µ HDPE	0,3
Conforme alla FDA/CE	

Proprietà



FDA (Food and Drug Administration)

Conformità FDA/CE per il contatto diretto con gli alimenti



con elemento di tensione

per applicazioni che richiedono una forza di trazione maggiore.

Le informazioni sopra riportate sono il risultato di test di qualità condotti internamente. Non contengono alcuna garanzia di proprietà e, in particolare, non contengono alcuna dichiarazione sull'idoneità del prodotto per scopi specifici, in modo da non poterne trarre alcuna rivendicazione nei nostri confronti. In particolare, le informazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di controllare la merce in arrivo.

Soggetto a modifiche senza preavviso - 10/2025