


## Pasy klinowe

**PU80A capri niebieski gładki**

ok. 84° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne 3...6%

Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  stal 0,65Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  PE 0,35Wartości współczynnika tarcia  $\mu$  HDPE 0,3

Zgodność z FDA/EC

Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dysk		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard	
	mm		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBKJ6YLGM	6x4 (Y)	2,3	100	328	40	1,6	25	5,0	11,0
FBKJ8MLGM	8x5 (M)	4	100	328	45	1,8	43	8,5	18,8
FBKJ10ZLGM	10x6 (Z)	6	50	164	55	2,2	65	13,0	28,6
FBKJ13ALGM	13x8 (A)	10	50	164	85	3,3	111	22,3	49,1
FBKJ17BLGM	17x11 (B)	18	50	164	110	4,3	198	39,7	87,4
FBKJ22CLGM	22x14 (C)	29	50	164	150	6	331	66,2	145,8

**Właściwości****FDA (Food and Drug Administration)**

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

**Wegański**

Wykorzystanie surowców nie pochodzących od zwierząt

**Wykrywalność metali****Wykrywalny przez promieniowanie rentgenowskie**

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026