Pasy klinowe

PU95A beż gładki, warstwa nośna Poliester

Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma		TRANSPORT Maks. masa transportowa			
							Standard	Nakładanie	Standard		Nakładanie	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	N	kg	lbs	kg	lbs
FBKM13ABGA	13x8 (A)	10	50	164	130	5	205	302	41,0	90,3	60,3	133,0
FBKM17BBGA	17x11 (B)	18	50	164	175	6,8	365	755	72,9	160,7	150,9	332,7
FBKM22CBGA	22x14 (C)	29	50	164	250	9,7	608	1149	121,6	268,0	229,9	506,6

ok. 95° Shore A (±3)	
Maks. Obciążenie wstępne	
Standard	2 %
Nakładanie	3 %
Wartości współczynnika tarcia μ stal	0,45
Wartości współczynnika tarcia μ PE	0,25
Wartości współczynnika tarcia μ HDPE	0,2
Zgodność z FDA/EC	

Właściwości

FDA EC

FDA/EC
Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

z warstwa nośną
do zastosowań wymagających większej siły obwodowej.

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026