Profile klinowe

PU80A niebieski ultramaryna gładki

Nr artykułu.	Wymiar profilu	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø	
	mm	m	ft	mm	inch
FBFJ16X8LG	16x8	50	164	80	3,15

	ca. 84° Shore A
Przybliżone współczynniki tarcia µ stal	0,65
przybliżone współczynniki tarcia µ PE	0,35
Przybliżone współczynniki tarcia µ HDPE	0,3

Właściwości

Odporność na hydrolizę
Odporność na hydrolizę (HY). Nadaje się do wilgotnych środowisk.

Odporność na mikroby
Materiały odporne na mikroorganizmy nie stanowią pożywki dla drobnoustrojów.

FDA/EC
Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026