Profile specjalne

PU85A plus niebieski ultramaryna gładki



Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma	TRANSPORT Maks. masa transportowa	
							Standard	Standard	
	mm	kg/100m	m	ft	mm	inch	N	kg	lbs
FBPVKPJ2L	4.8x4	1,96	200	656	40	1,6	31	6,1	13,5
FBPVKPJ3L	7x4	2,93	200	656	40	1,6	46	9,2	20,3
FBPVKPJ4L	9.3x4	3,92	200	656	40	1,6	61	12,3	27,1

ok. 88° Shore A (±3)	
Zalecane napięcie wstępne	3...6%
Wartości współczynnika tarcia µ stal	0,6
Wartości współczynnika tarcia µ PE	0,35
Wartości współczynnika tarcia µ HDPE	0,3

Właściwości



Niskie wydłużenie
Opatentowana mieszanka materiałów „PLUS" zapewniająca mniejsze rozciąganie.

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026