# Arkusz danych
# Pasek klinowy



**jakość:** **PU85A plus**
**Nr artykułu.:** **FBPVKPJ4L**
**Kolor:** **niebieski ultramaryna**




| OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategoria profilu | Pasek klinowy | k1% rozluźnione (doczołowe) | 10,2 N \| 2,3 lbf |
| Budowa profilu | bez warstwa nośna | k1% statyczne (doczołowe) | 12,8 N \| 2,9 lbf |
| warstwa nośna | n/a | Waga | 3,92 kg/100m |
| Typ przetwarzania | n/a | Zakres temperatur | -20°...+60°C |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 40 mm | Rozmiar pojemnika | 200 m |
| | | Odporność chemiczna | na żądanie |
| Zalecane napięcie wstępne | 3...6% | | |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|---|---|---|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | niebieski ultramaryna | n/a |
| Abmessungen | 9.3x4 mm | n/a |
| Powierzchnia | gładki | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia µ | Stal: 0,6 \| PE: 0,35 \| HDPE: 0,3 | n/a |
| Właściwości | Niskie wydłużenie | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## ZGODNOŚĆ

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 11/2026