

Profile specjalne

PU80A niebieski ultramaryna gładki



Nr artykułu.	Abmessungen	Przybliżona waga	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma	TRANSPORT Maks. masa transportowa	
			m	ft	mm	inch		Standard	Standard
	mm	kg/100m					N	kg	lbs
FBKJ10X8BGA	10x8	6,9	100	328	80	3,1	73	14,6	32,2

ok. 84° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne	3..6%
---------------------------	-------

Wartości współczynnika tarcia μ stal	0,65
--	------

Wartości współczynnika tarcia μ PE	0,35
--	------

Wartości współczynnika tarcia μ HDPE	0,3
--	-----

Zgodność z FDA/EC

Właściwości


FDA (Food and Drug Administration)

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026