

Taśmy okrągłe

PU80A niebieski ultramaryna delikatny szary

ok. 84° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne 4...8%

Wartości współczynnika tarcia μ stal 0,65Wartości współczynnika tarcia μ PE 0,35Wartości współczynnika tarcia μ HDPE 0,3

Zgodność z FDA/EC

Nr artykułu.	Średnica \emptyset		Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard kg lbs	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRP80A020BA	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	5	1,0	2,1
FBRP80A030BA	3	1/8	0,9	200	656	25	1	11	2,1	4,7
FBRP80A040BA	4	5/32	1,6	200	656	30	1,2	19	3,8	8,4
FBRP80A048BA	4,8	3/16	2,2	200	656	40	1,6	27	5,5	12,1
FBRP80A050BA	5	1/5	2,4	100	328	45	1,8	30	6,0	13,1
FBRP80A060BA	6	7/32	3,4	100	328	55	2,2	43	8,6	18,9
FBRP80A063BA	6,3	1/4	3,8	100	328	60	2,4	47	9,5	20,9
FBRP80A070BA	7	9/32	4,7	100	328	65	2,6	58	11,7	25,8
FBRP80A080BA	8	5/16	6	100	328	75	3	76	15,3	33,7
FBRP80A095BA	9,5	3/8	8,5	100	328	90	3,6	108	21,5	47,5
FBRP80A100BA	10	7/16	9,4	50	164	95	3,8	119	23,9	52,6
FBRP80A120BA	12	15/32	13,5	50	164	110	4,4	172	34,4	75,7
FBRP80A125BA	12,5	1/2	14,8	50	164	115	4,6	186	37,3	82,2
FBRP80A150BA	15	19/32	21,5	50	164	140	5,5	268	53,7	118,3

Właściwości**FDA (Food and Drug Administration)**

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością

**Wegański**

Wykorzystanie surowców nie pochodzących od zwierząt

**Odporność na hydrolizę**

Odporność na hydrolizę (HY). Nadaje się do wilgotnych środowisk.

**Odporność na mikroby**

Materiały odporne na mikroorganizmy nie stanowią pożywki dla drobnoustrojów.

**Elastyczność w niskich temperaturach**

Szczególnie elastyczny na zimno profil do -30°C

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 05/2026