


Taśmy okrągłe PU85A szafirowy niebieski gładki



ok. 88° Shore A (±3)

Zalecane napięcie wstępne 4...8%

Wartości współczynnika tarcia μ stal 0,6

Wartości współczynnika tarcia μ PE 0,35

Wartości współczynnika tarcia μ HDPE 0,3

Zgodność z FDA/EC

Nr artykułu.	Średnica \emptyset		Przybliżona waga kg/100m	Rozmiar pojemnika		Zalecany min. dyskø		NAPĘD Fmax/taśma Standard N	TRANSPORT Maks. masa transportowa Standard	
	mm	inch		m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBRK020LGAAA	2	5/64	0,5	200	656	15	0,6	6	1,2	2,5
FBRK030LGAAA	3	1/8	0,9	200	656	25	1	13	2,6	5,7
FBRK040LGAAA	4	5/32	1,6	200	656	35	1,4	23	4,6	10,2
FBRK048LGAAA	4,8	3/16	2,2	200	656	45	1,8	33	6,7	14,7
FBRK050LGAAA	5	1/5	2,4	100	328	50	2	36	7,2	15,9
FBRK060LGAAA	6	7/32	3,4	100	328	60	2,4	52	10,4	22,9
FBRK063LGAAA	6,3	1/4	3,8	100	328	65	2,6	57	11,5	25,3
FBRK070LGAAA	7	9/32	4,7	100	328	70	2,8	71	14,2	31,2
FBRK080LGAAA	8	5/16	6	100	328	80	3,2	92	18,5	40,8
FBRK095LGAAA	9,5	3/8	8,5	100	328	95	3,8	130	26,1	57,5
FBRK100LGAAA	10	7/16	9,4	50	164	100	4	145	28,9	63,7
FBRK120LGAAA	12	15/32	13,5	50	164	120	4,8	208	41,6	91,7
FBRK125LGAAA	12,5	1/2	14,8	50	164	125	5	226	45,2	99,5
FBRK150LGAAA	15	19/32	21,5	50	164	150	6	325	65,0	143,3

Właściwości



FDA (Food and Drug Administration)

Zgodność z FDA/EC dla bezpośredniego kontaktu z żywnością



Wegański

Wykorzystanie surowców nie pochodzących od zwierząt



Odporność na hydrolizę

Odporność na hydrolizę (HY). Nadaje się do wilgotnych środowisk.



Odporność na mikroby

Materiały odporne na mikroorganizmy nie stanowią pożywkę dla drobnoustrojów.



Elastyczność w niskich temperaturach

Szczególnie elastyczny na zimno profil do -30°C

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026