



jakość: PU85A
Nr artykułu.: FBRK060LGAAC
Kolor: szafirowy niebieski



| OGÓLNE INFORMACJE O PROFILU | | | |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| Kategoria profilu | Taśmy okrągłe | k1% rozluźnione (doczołowe) | 26,0 N 148,4 lbf |
| Budowa profilu | z warstwa nośną | k1% statyczne (doczołowe) | 32,5 N 185,5 lbf |
| Typ członu napinającego | Poliester | k1% rozluźnione (nakładkowe) | 66,1 N 377,0 lbf |
| Typ przetwarzania | n/a | k1% statyczne (nakładkowe) | 82,6 N 471,3 lbf |
| Zalecana minimalna średnica tarczy | 60 mm | Rozmiar pojemnika | 100 m |
| Maks. Obciążenie wstępne | 2% (Stoß) n/a (Überlapp) | Odporność chemiczna | na żądanie |
| Waga | 3,4 kg/100m | | |
| Zakres temperatur | -30°...+60°C | | |

| SPECYFIKACJE | PROFIL | POWŁOKA |
|--|--------------------------------------|---------|
| Rodzaj materiału | Poliuretan | n/a |
| przybliżona twardość materiału (Shore) | 88° Shore A (±3) | n/a |
| Kolor | szafirowy niebieski | n/a |
| Średnica Ø | 6 mm (7/32 inch) | n/a |
| Powierzchnia | gładki | n/a |
| przybliżone współczynniki tarcia μ | Stal: 0,6 PE: 0,35 HDPE: 0,3 | n/a |
| Właściwości | FDA (Food and Drug Administration) | n/a |
| n/a | Wegański | n/a |
| n/a | Odporność na hydrolizę | n/a |
| n/a | Odporność na mikroby | n/a |
| n/a | z warstwa nośną | n/a |
| n/a | Elastyczność w niskich temperaturach | n/a |

ZGODNOŚĆ

REACH EG 1907/2006 w aktualnych wersjach

WE 1935/2004 w aktualnych wersjach

WE 10/2011 w aktualnych wersjach

FDA (Food and Drug Administration)

Powyższe informacje są wynikiem wewnętrznych testów jakości. Nie zawierają one żadnej gwarancji właściwości, a w szczególności nie zawierają żadnych oświadczeń dotyczących przydatności produktu do określonych celów, tak więc nie można z nich wywodzić żadnych roszczeń wobec nas. W szczególności informacje te nie zwalniają kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonych towarów.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia - 04/2026