


Sonderprofile PU85A milchig glatt



Artikel Nr.	Abmessungen mm	ca. Gewicht kg/100m	Gebindegröße		Empf. Mind.-Scheiben-ø		ANTRIEB Fmax/Riemen Stoß N	TRANSPORT max. Fördergewicht Stoß	
			m	ft	mm	inch		kg	lbs
FBSP85A180P1	18x11.8	20	9271mm x 1Stk.	1 x 30' 5''	120	4,7	235	46,9	103,4
FBSP85A180P6	18x11.8	20	9271mm x 6Stk.	6 x 30' 5''	120	4,7	235	46,9	103,4

ca. 88° Shore A (±3)	
Empf. Vorspannung	3...6%
ca. Reibwerte μ Stahl	0,6
ca. Reibwerte μ PE	0,35
ca. Reibwerte μ HDPE	0,3
FDA/EC-konform	

Eigenschaften



Hydrolysebeständig
g
Hydrolysebeständigkeit (HY).
Für feuchte Umgebungen
geeignet.



Mikrobenbeständig
Mikrobenbeständige
Materialien bieten
Mikroorganismen keinen
Nährboden.



Kälteflexibel
Besonders kälteflexibles
Profil bis -30°C



FDA (Food and Drug Administration)
FDA/EC-Konformität für
direkten
Lebensmittelkontakt

Vorstehende Angaben sind Ergebnisse der hausinternen Qualitätsprüfung. Sie enthalten keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, sodass daraus keine Ansprüche gegen uns hergeleitet werden können. Die Angaben entbinden den Käufer insbesondere nicht von seiner Verpflichtung zur Eingangskontrolle.

Änderungen vorbehalten - 03/2026