
klinični jermen

# PU75A rdeča gladko



| pribl. 80° Shore A (±3) | |
|---|---|
| Priporočena Predobremenitev | 4...8% |
| približni koeficienti trenja µ jekla | 0,7 |
| približni koeficienti trenja µ PE | 0,4 |
| približni koeficienti trenja µ HDPE | 0,35 |

| Št. | Abmessungen | Približna teža | Velikost posode | | Priporočena minimalna debelina diskaø | | POGON Fmax/pas | PREVOZ Največja transportna teža | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Stik | Stik | |
| | mm | kg/100m | m | ft | mm | inch | N | kg | lbs |
| FBKP75A06VZ | 6x4 (Y) | 1,9 | 100 | 328 | 26 | 1 | 17 | 3,5 | 7,7 |
| FBKP75A08A | 8x5 (M) | 3,3 | 100 | 328 | 30 | 1,2 | 28 | 5,7 | 12,5 |
| FBKP75A10VZ | 10x6 (Z) | 4,9 | 50 | 164 | 38 | 1,5 | 42 | 8,3 | 18,3 |
| FBKP75A13B | 13x8 (A) | 8,6 | 50 | 164 | 56 | 2,2 | 76 | 15,3 | 33,6 |
| FBKP75A17VZ | 17x11 (B) | 15,4 | 50 | 164 | 75 | 3 | 138 | 27,6 | 60,9 |
| FBKP75A22VZ | 22x14 (C) | 25,2 | 50 | 164 | 108 | 4,2 | 230 | 46,0 | 101,5 |

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026