

# Tehnični list
# Klinasti jermeni






**Kakovost:** **PU75A**

**Številka artikla:** **FBKP75A17VZ**

**Barva:** **rdeča**

| SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU | | | |
|---|---|---|---|
| Kategorija profila | Klinasti jermeni | k1 % sproščeno (Stik) | 17,3 N \| 3,9 lbf |
| Konstrukcija profila | brez napenjalnih elementov | k1 % statično (Stik) | 21,6 N \| 4,9 lbf |
| Napenjalni element | n/a | Teža | 15,4 kg/100m |
| Način obdelave | zobast | Temperaturno območje | -20°...+60°C |
| Priporočena minimalna debelina diska | 75 mm | Velikost embalaže | 50 m |
| | | Kemična odpornost | na zahtevo |
| Priporočena predobremenitev | 4...8% | | |

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE | PROFIL | PREMAZ |
|---|---|---|
| Vrsta materiala | poliuretan | n/a |
| približna trdota materiala (Shore) | 80° Shore A (±3) | n/a |
| Barva | rdeča | n/a |
| Abmessungen | 17x11 mm (B) | n/a |
| Površina | gladko | n/a |
| približni koeficienti trenja µ | Jeklo: 0,7 \| PE: 0,4 \| HDPE: 0,35 | n/a |
| Lastnosti | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |
| n/a | n/a | n/a |

## SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026