

Tehnični list
Klinasti jermeni





Kakovost: **PU75A**

Številka artikla: **FBKP75A22VZ**

Barva: **rdeča**

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROFILU			
Kategorija profila	Klinasti jermeni	k1 % sproščeno (Stik)	28,8 N | 6,5 lbf
Konstrukcija profila	brez napenjalnih elementov	k1 % statično (Stik)	36,0 N | 8,1 lbf
Napenjalni element	n/a	Teža	25,2 kg/100m
Način obdelave	zobast	Temperaturno območje	-20°...+60°C
Priporočena minimalna debelina diska	108 mm	Velikost embalaže	50 m
		Kemična odpornost	na zahtevo
Priporočena predobremenitev	4...8%		

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	PROFIL	PREMAZ
Vrsta materiala	poliuretan	n/a
približna trdota materiala (Shore)	80° Shore A (±3)	n/a
Barva	rdeča	n/a
Abmessungen	22x14 mm (C)	n/a
Površina	gladko	n/a
približni koeficienti trenja µ	Jeklo: 0,7 | PE: 0,4 | HDPE: 0,35	n/a
Lastnosti	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a
n/a	n/a	n/a

SKLADNOST

Zgoraj navedeni podatki so rezultati notranjega preverjanja kakovosti. Ne predstavljajo garancije za lastnosti izdelka in zlasti ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za določene namene uporabe, zato iz njih ni mogoče izpeljati nobenih zahtevkov proti nam. Podatki kupca zlasti ne odvezujejo od obveznosti pregleda blaga ob prejemu.

Pridržujemo si pravico do sprememb - 11/2026