


klinični jermen

PU80A ultramarinblau glatt



Št.	Abmessungen	Približna teža	Velikost posode		Priporočena min. ploščao		DRIVE Fmax/pas Šok N	TRANSPORT Največja transportna teža	
			m	ft	mm	inch		Šok kg	lbs
FBKJ10ZLGD	10x6 (Z)	4,8	50	164	41	1,6	47	9,3	20,5

pribl. 84° Shore A (±3)

Priporočena predobremenitev	4...8%
-----------------------------	--------

Približni koeficienti trenja μ jeklo	0,65
--	------

približni koeficienti trenja μ PE	0,35
---------------------------------------	------

Približni koeficienti trenja μ HDPE	0,3
---	-----

Skladen z zahtevami FDA/EC

Lastnosti


FDA (Food and Drug Administration)

 FDA/EC-Konformität für direkten
 Lebensmittelkontakt

Kälteflexibel

 Besonders kälteflexibles
 Profil bis -30°C

Vegan

 Verwendung von Rohstoffen
 aus nicht-tierischem
 Ursprungs

Hydrolysebeständig
g
 Hydrolysebeständigkeit (HY).
 Für feuchte Umgebungen
 geeignet.

Mikrobenbeständig

 Mikrobenbeständige
 Materialien bieten
 Mikroorganismen keinen
 Nährboden.

Zgornji podatki so rezultat notranjega testiranja kakovosti. Ne vsebujejo nobenega jamstva o lastnostih, zlasti pa ne vsebujejo nobenih izjav o primernosti izdelka za posebne namene, zato iz njih ni mogoče izpeljati nikakršnih zahtevkov proti nam. Informacije zlasti kupca ne odvezujejo obveznosti pregleda prejetih izdelkov.

Spremembe so možne brez predhodnega obvestila - 08/2026